

Цементная штукатурка Клебер «Р45»

Облегченная тонкослойная для наружных и внутренних работ.

P45



Характеристики

Количество воды на мешок (25кг)	4,5-5,0 литр
Жизнеспособность	180 мин
Толщина слоя	5,0-20,0 мм
Прочность на сжатие, не менее	5 МПа
Прочность сцепления, не менее	0,4 МПа
Паропроницаемость, не менее	0,1 мг/(м*ч*Па)
Морозостойкость, не менее	F100 циклы
Температура нанесения	+5...+35 °С
Температура эксплуатации	-50...+50 °С
Расход смеси, при толщине 1 мм	1,4-1,5 кг/м ²

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основание с высоким водопоглощением, необходимо обработать грунтовкой в два слоя.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 4,5-5,0 литров воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - "оживлять" растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Упаковка и хранение

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Нанесение

Раствор набросать на поверхность кельмой или нанести стальным шпателем и разровнять с помощью правила, металлической рейки, терки или шпателя. При устройстве однослойных покрытий их поверхность разравнивать сразу же после нанесения раствора. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый последующий слой наносить после схватывания предыдущего (1-2 суток).

Меры безопасности

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании – тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду, перчатки, очки.