

Сухая стяжка быстротвердеющая «Т25»

T25

Быстротвердеющая стяжка для выравнивания бетонных полов в жилых помещениях и общественных зданиях для внутренних и наружных работ.



Характеристики

Количество воды на мешок 25 кг

3,0-3,5 литр

Прочность на сжатие, не менее

20 МПа

Толщина слоя

20-50 мм

Жизнеспособность, не менее

60 мин

Время пешего хождения

6-8 час

Морозостойкость

F100 цикл

Время высыхания слоя 20 мм

2-5 сутки

Расход смеси, при слое 1 мм

1,8-2,0 кг/м²

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основание тщательно прогрунтовано. Произвести отсечку стен, колонн, сан. технических труб с помощью демпферной ленты.

Упаковка и хранение

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Меры безопасности

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду, перчатки, очки.

Приготовление раствора

Укладку раствора осуществляют по маякам, установленным параллельно по всей ширине помещения на расстоянии 1,5 - 2,0 м. Разровнять широким правилом. Для получения гладкой поверхности стяжку после начала схватывания необходимо заглаживать металлическим шпателем или теркой. При площади помещения более 20 кв.м следует нарезать деформационные швы (спустя одни сутки). Во время проведения работ и в последующие 7 суток температура основания и помещения должна быть не ниже +5°C. Необходимо избегать сквозняков и прямых солнечных лучей на поверхности стяжки. При соблюдении данной инструкции пешее хождение возможно через 6-8 часов. Последующую укладку плитки, паркета, пластиковых, мягких и тканых покрытий можно проводить через 3-21 сутки. При укладке паркета максимальное значение влажности основания должно быть не более 2%.