

Наливной пол Быстрый Клебер «Т28»

T28

Самовыравнивающаяся быстротвердеющая стяжка, применяется в системе «теплый пол».



Характеристики

Цвет

Серый

Количество воды на мешок 20 кг

5,0-5,2 литр

Прочность на сжатие, не менее

10-15 МПа

Сила сцепления с основанием

0,5 МПа

Толщина слоя

2-80 мм

Жизнеспособность, не менее

40 мин

Время пешего хождения

3-4 час

Время высыхания слоя 20 мм

2-5 сутки

Расход смеси, при слое 1 мм

1,5-1,6 кг/м²

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. Основание тщательно прогрунтовано. Произвести отсечку стен, колонн, сан. технических труб с помощью демпферной ленты.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 5,0-5,2 литров воды на 20 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы. Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких -либо посторонних добавок. При потере подвижности - «оживлять» растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Упаковка и хранение

Бумажные крафт-мешки по 20 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Нанесение

Укладку раствора осуществляют по маякам, установленным параллельно по всей ширине помещения на расстоянии 1,5-2,0 м. Разровнять раствор широким правилом. Для получения гладкой поверхности стяжку после начала схватывания необходимо заглаживать металлическим шпателем или теркой. При площади помещения более 20 кв.м следует нарезать деформационные швы (спустя одни сутки). Во время проведения работ и в последующие 7 суток температура основания и помещения должна быть не ниже +5°C. Необходимо избегать сквозняков и прямых солнечных лучей на поверхности стяжки. При соблюдении данной инструкции пешее хождение возможно через 6-8 часов. Последующую укладку плитки, паркета, пластиковых, мягких и тканых покрытий можно проводить через 3-21 сутки. При укладке паркета максимальное значение влажности основания должно быть не более 2%.

Меры безопасности

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду, перчатки, очки.