

Жесткая обмазочная гидроизоляция

B11

Обмазочная гидроизоляционная смесь для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток, фундамента и т.п. от проникновения воды на основе цемента, фракционированного песка и европейского гидрофобного полимера. Для внутренних и наружных работ.



Характеристики

Количество воды на мешок (25 кг)	6,0–6,5 литр
Водонепроницаемость, не менее	8-10 W
Перекрытие трещин	1-2 мм
Прочность сцепления с основанием, не менее	1,0 МПа
Прочность на сжатие, не менее	25-30 МПа
Толщина слоя, не более	4 мм
Жизнеспособность	40 мин
Максимальная крупность заполнителя	0,22 мм
Расход смеси, при толщине слоя 1 мм	0,8 кг/м²

Подготовка основания

Основание, на которое наносится гидроизоляционное покрытие, очищают от пыли и грязи, отслоившихся частиц, масла, красок и т. п. вручную или механизированным способом (с помощью высоконапорной воды, пескоструйной обработкой). Дефектный бетон залечивают ремонтным составом. Подготовленное основание перед нанесением основного покрытия необходимо увлажнить.

Приготовление раствора

Сухую смесь засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчета 6,0-6,5 литров воды на 25 кг сухой смеси) и тщательно перемешать механизированным способом до получения однородной массы.

Дать раствору отстояться 1-2 минуты, после чего повторно перемешать. Не допускается введение в состав смеси каких-либо посторонних добавок. При потере подвижности - оживлять растворную смесь путем повторного перемешивания, без добавления воды.

Нанесение

Приготовленный раствор наносят на подготовленную обрабатываемую поверхность с помощью жесткой кисти, щетки, шпателя или соответствующего распылительного оборудования в один слой.

При необходимости наносят второй слой, строго в перпендикулярном направлении, пока первый еще "свежий". Рекомендованный слой, за одно нанесение 3-4 мм. Свеженанесенный раствор в течение всего времени затвердевания необходимо предохранять от прямого попадания солнечных лучей, действия дождя, ветра и т.п.

Упаковка и хранение

Бумажные крафт-мешки по 25 кг. Срок хранения в сухом помещении и заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Меры безопасности

Не допускайте попадания сухой смеси в глаза. При попадании - тщательно промойте поражённый участок проточной водой, при необходимости обратитесь к врачу. При работе используйте защитную одежду, перчатки, очки.